



## TaeguTec FRESESKJÆR APKT 1204 TT8080

SS	DIN / Wnr	AISI		DIAM> Vc(m/min)	20-32	50-63	80	20-32	50-63	80
					MATNING PR. TANN / SKJÆR					
					SPONBRYTER EM medium			SPONBRYTER EL light		
1312	ST37-3			240	0,18	0,21	0,22	0,14	0,17	0,18
1650	C45		UHB11	220	0,16	0,19	0,20	0,12	0,15	0,16
2172	ST52-3			200	0,16	0,19	0,20	0,12	0,15	0,16
2242	1;2344		ORVAR	170	0,15	0,18	0,19	0,11	0,14	0,15
2244	42CrMo4	4140		150	0,14	0,17	0,18	0,10	0,13	0,14
2541	4145/1;6582		IMPAX	140	0,13	0,16	0,16	0,10	0,13	0,14
2260	X100CrMoV5.1		RIGOR	140	0,13	0,16	0,16			
2310	X155CrMoV12.1		SVERKER	120	0,13	0,16	0,16			
		4145	SEIGHERD	120	0,12	0,14	0,14			
	HARDOX 500			130	0,12	0,14	0,14			
	WELDOX 700			160	0,12	0,14	0,14			
2333	X5CrNi18 10	304		190	0,16	0,18	0,19	0,14	0,16	0,16
2343	X5CrNiMo17 13 3	316		170	0,14	0,16	0,16	0,13	0,15	0,15
2353	X5CrNiMo17	316L		170	0,13	0,15	0,15	0,12	0,14	0,14
2387	1:4418	S165M		150	0,13	0,15	0,15	0,12	0,14	0,14
2377	X2CrNiMoN22 5 3		DUPLEX	90	0,12	0,14	0,14	0,10	0,12	0,12
2328	X5NiCrN 35 25		S-DUPLEX	70	0,12	0,14	0,14	0,10	0,12	0,12
120	GG 20			230	0,21	0,22	0,22	0,16	0,19	0,20
717	GGG 40			200	0,18	0,21	0,22	0,14	0,17	0,18
737	GGG 70			170	0,16	0,18	0,19	0,14	0,16	0,16
	TITAN Gr 2			85	0,15	0,17	0,17	0,13	0,15	0,15
	TITAN Gr 5			70	0,13	0,15	0,15	0,11	0,13	0,13
	INCONEL 625		Ni-bas	50	0,12	0,14	0,14	0,08	0,10	0,10
	INCONEL 718		Ni-bas	45	0,12	0,14	0,14	0,08	0,10	0,10

Nyhet for rustfrie og syrefaste legeringer

**NORWEGIAN TOOLS AS** ✓

TLF 09070 FAX 6924 0039

E-mail: [post@09070.com](mailto:post@09070.com) - [www.09070.com](http://www.09070.com)