



TaeguTec KRONEBOR TCD 3-5-8 x DIAMETER

SS	DIN / Wnr	AISI		DIAM>	10-11,9	12-13,9	14-15,9	16-19,9
				Vc(m/min)	MATNING PR. OMDREINING			
1312	ST37-3			110	0,21	0,24	0,27	0,33
1650	C45		UHB11	105	0,21	0,24	0,27	0,33
2172	ST52-3			105	0,21	0,24	0,27	0,33
2242	1;2344		ORVAR	90	0,21	0,23	0,26	0,29
2244	42CrMo4	4140	ORVAR	80	0,19	0,21	0,23	0,26
2541	4145/1;6582		IMPAX	80	0,19	0,21	0,23	0,26
2260	X100CrMoV5.1		RIGOR	70	0,19	0,21	0,23	0,26
2310	X155CrMoV12.1		SVERKER	60	0,17	0,19	0,21	0,24
		4145	SEIGHERD	60	0,17	0,19	0,21	0,24
	HARDOX 500			55	0,17	0,19	0,21	0,23
	WELDOX 700			70	0,19	0,21	0,23	0,26
2333	X5CrNi18 10	304		65	0,17	0,19	0,22	0,24
2353	X5CrNiMo17	316L		60	0,17	0,19	0,21	0,23
2387	1:4418	S165M		55	0,15	0,17	0,19	0,21
1547	1:4542		17.4 PH	50	0,14	0,15	0,17	0,2
2377	X2CrNiMoN22 5 3		DUPLEX	50	0,13	0,14	0,16	0,19
2328	X5NiCrN 35 25		S-DUPLEX	45	0,12	0,13	0,15	0,17
120	GG 20			130	0,25	0,29	0,35	0,4
717	GGG 40			110	0,23	0,27	0,33	0,38
737	GGG 70			100	0,21	0,25	0,29	0,33
	TITAN Gr 2			50	0,13	0,14	0,16	0,18
	TITAN Gr 5			45	0,12	0,13	0,15	0,17
	INCONEL 625		Ni-bas	40	0,1	0,11	0,13	0,15
	INCONEL 718		Ni-bas	35	0,1	0,11	0,13	0,15

NORWEGIAN TOOLS AS



TLF 09070 FAX 6924 0039

E-mail: post@09070.com - www.09070.com